TEXTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES DEL SOL

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Revestimiento acrílico y pigmentos de granulometría controlada, que permite imitar la terminación de revoque.
- Luego de aplicada y consolidada la película constituye una membrana, impermeable, muy adherente y elástica (antifisura), que actúa como barrera contra el agua de lluvia y protege de los demás agentes atmosféricos.
- Permite obtener efectos decorativos especiales (texturas, estriados, rústicos, mediterráneos, etc.); no pone límites a su imaginación.
- Especialmente recomendado para hormigón, bloques, ladrillo, revoques grueso, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Naturaleza: Copolímero Acrílico
- Acabado: Texturado grueso
- Color: Blanco
- Peso específico a 25ºC: 1.62 – 1.64
- Consistencia: Pastosa
- Sólidos en peso: 73% mínimo.
- Sólidos por volumen: 45% mínimo.
- Secado:
- Tiempo de secado: 4 – 6 horas (depende del espesor aplicado y la humedad ambiente)
- Repintado: 24 horas
- Rendimiento: 1 – 1.5 Kg/m^2

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

SUPERFICIES NUEVAS
La superficie a pintar debe estar seca, limpia, firme, libre de polvo, hongos, algas y grasitud. Antes de pintar hormigón, bloques de hormigón o revoques nuevos, se debe esperar el curado perfecto de la superficie (30 - 45 días).

SUPERFICIES PINTADAS
Si tiene pintura envejecida pero firmemente adherida, cepillar o lavar con agua y detergente para eliminar la suciedad. Enjuagar con abundante agua y dejar secar antes de comenzar a pintar.
Si la pintura anterior presenta defectos tales como mal adherida, descascarada, ampollada o cuarteada, se deberá eliminar lijando o rasqueteando. Antes de aplicar el producto de terminación se dará una mano Fijador al agua del Sol o Fijador sintético del Sol como forma de lograr la superficie firme.

MODO DE EMPLEO:
Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba.
Aplicación con llana rodillo o soplete para texturas.
Diluir con 5% de agua.
Se recomienda aplicar 2 manos mínimo.
Secado entre manos 4 a 6 horas, dependiendo del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.
No es conveniente aplicar con tiempo húmedo y/o frío (Humedad mayor a 80% y/o temperatura inferior a 5°C) o cuando se prevea proximidad de lluvia.
Los utensilios utilizados se lavan inmediatamente con agua.

ENVASE Y ETIQUETADO: El producto se envasa en

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: 2 años, en envases de origen bien cerrados, al abrigo de frío y calor**.**

APLICACIONES: Producto ideal para decorar e impermeabilizar muros verticales exteriores (paredes de bloques de hormigón revoques, hormigón, etc.) evitando las filtraciones de humedad por el agua de lluvia.